

RAPTOR



RAPTOR Caliper Enamel



DESCRIPCIÓN

Un esmalte de calidad profesional, ideal para personalizar y alargar la vida de las pinzas de freno. El esmalte para pinzas RAPTOR Caliper Enamel contiene resinas cerámicas que resisten temperaturas de hasta 500°C y es 5 veces más resistente que las pinturas comunes*, para ofrecer una protección superior contra impactos, calor, polvo de frenos, fluidos automotrices y corrosión. Es fácil de usar y se seca rápidamente para ofrecer un acabado atractivo y liso con excelente adherencia que no se ampolla, descascara, agrieta ni pela. También actúa como imprimación, por lo que puede utilizarse directamente sobre la mayoría de los metales preparados sin necesidad de imprimar.


CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor hasta 500°C
- Tecnología cerámica avanzada
- Logra un acabado de alto brillo.
- Resistencia superior a la corrosión
- 5 veces más resistente que las pinturas comunes
- Directamente sobre el metal, sin necesidad de imprimación
- Boquilla antiobstrucciones: ideal para recubrir pinzas de freno

FICHA TÉCNICA

RAPTOR Caliper Enamel

Product preparation - application

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.	
	Limpiar y desengrasar. Cubra las zonas que sea necesario. Puede aplicarse directamente sobre metal (hierro fundido, acero sin tratar, aluminio, chapas galvanizadas y cincadas, acero inoxidable) o pintura totalmente curada. Lijar la superficie con papel de lija P180-P220 y volver a limpiar. Si está imprimado, lijar con papel de lija P400-P600 y volver a limpiar. Si la pintura está bien curada, lije la superficie con papel de lija P800-P1000 y vuelva a limpiar. Agite bien la lata durante al menos 2 minutos antes de usar. Siempre use gafas de seguridad y guantes antes de rociar. Utilice solo en exteriores o en un área bien ventilada.	
	Listo para usar	
	No es aplicable	
	2 - 3 capas rociadas a 15 - 25 cm de distancia del objeto.	con evaporación intermedia: 10 min a 20°C Manejable: 2 h a 20°C dependiendo del grosor de la película Tiempo final de secado al aire: 5 h * Ver observaciones



Cumple la legislación COV

2004/42/IIB/e(840) 734: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(e)) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 734 g/li.

FICHA TÉCNICA

RAPTOR Caliper Enamel

Productos

RCERR/AL RAPTOR® Caliper Enamel Real Red RCESB/AL RAPTOR® Caliper Enamel Satin Black	
	15 - 25 µm 2 manos
	RAPTOR® Caliper Enamel puede ser recubierto antes de 2 horas, sin necesidad de lijar, después de esto esperar 24h para que la pintura cure y luego lijar con P800-P1000, desengrasar y volver a aplicar.
	Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla. No introduzca alfileres en el orificio. Si la boquilla se bloquea, retírela de la lata y sumérgala en diluyentes suaves antes de volver a colocarla.
Tratamiento de los residuos	Desectar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Observaciones

- Una vez aplicadas todas las capas, deje secar durante un mínimo de 5 horas (se recomienda dejar secar durante la noche) para permitir que los solventes salgan de la película y luego siga los pasos para obtener la curación completa:
- - Si está en el vehículo, el calor generado por la operación de frenado logrará la curación completa
- - Si está fuera del vehículo, hornear a 90°C durante 1 hora.
- Las latas de aerosol deben almacenarse durante 2 horas a temperatura ambiente antes de su uso. Para almacenamiento a largo plazo, manténgalas en un área seca y bien ventilada, y lejos de la luz solar directa y la escarcha. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 25°C, temperatura de aplicación recomendada: 20°C.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos brand. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos brand, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.