

RAPTOR®



RPTAP/AL

RAPTOR 1K Adhesion Promotor Aerosol



DESCRIPCIÓN

El promotor de adherencia RAPTOR es ideal para el lijado en áreas de difícil acceso. Facilita la adherencia a la mayoría de las superficies del vehículo antes de la aplicación del recubrimiento de protección RAPTOR, incluidos plásticos, aluminio, metal galvanizado, zinc, superficies pintadas, fibra de vidrio y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación lisa, no requiere lijado
- Se puede cubrir con la mayoría de los acabados de base agua o disolvente.
- Ayuda a evitar descolgados en áreas difíciles de lijar

FICHA TÉCNICA

RPTAP/AL


RAPTOR 1K Adhesion Promotor

Aerosol

Product preparation - application Envase aerosol



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.




Metal desnudo lijado y limpio
Acero galvanizado o aluminio lijados y limpios
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados.
Cataforesis / e-coat, lijado o sin lijar, cuidadosamente limpio. Comentario: Dada la amplia variedad de e-coats presentes en el mercado, es preferible matizar la pieza en previsión de una merma en propiedades.
La mayoría de las piezas plásticas del exterior del automóvil.



Agitar antes de usar. (durante al menos 2 minutos)




No es aplicable



25 cm de distancia desde el objeto durante la aplicación.

con evaporación intermedia: 10 min
evaporación final: 20 min



Bicapa base disolvente
Base bicapa al agua
Imprimación
CV 2K Topcoat

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 762: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 762 g/li.

FICHA TÉCNICA


RPTAP/AL

RAPTOR 1K Adhesion Promotor Aerosol


Productos

RAPTOR® Adhesion Promoter Clear/Transparent

Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Colorweb y en las fichas técnicas específicas.



2 µm

Rendimiento teórico

3 m²/l m²/ unit at specified film thickness assuming 100% transfer efficiency

Debido a las diferentes características del Activador y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.

Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.

Tratamiento de los residuos

Eliminar el contenido o el recipiente llevándolo a un punto de recogida municipal o a una empresa de gestión de residuos. No se debe vaciar en el desagüe.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos brand. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos brand, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.