

RAPTOR®



RAPTOR Rollbar & Chassis



DESCRIPCIÓN

Una pintura de calidad profesional, ideal para usar en barras antivuelco y chasis o cualquier superficie del vehículo que necesite protección adicional contra impactos, abrasión, rayos UV, corrosión y daños por agua. La fórmula avanzada de RAPTOR Roll Bar & Chassis resiste temperaturas de hasta 120°C y es 5 veces más resistente* que las pinturas comunes. Se seca rápidamente para ofrecer un acabado atractivo y liso que tiene una adherencia superior y resiste la decoloración por el sol. También actúa como imprimación, por lo que se puede utilizar directamente sobre la mayoría de los metales preparados sin necesidad de imprimir.



CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor hasta 120°C
- Resistencia superior a los rayos UV: resiste la decoloración causada por el sol.
- 5 veces más resistente que las pinturas comunes
- Directamente sobre el metal, sin necesidad de imprimación
- Boquilla antiobstrucciones: proporciona un acabado liso en áreas más grandes

FICHA TÉCNICA

RAPTOR Rollbar & Chassis

Product preparation - application

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.	
	Limpiar y desengrasar. Cubra las zonas que sea necesario. Puede aplicarse directamente sobre metal (acero sin tratar, aluminio, chapas galvanizadas y cincadas, acero inoxidable) o pintura totalmente curada. Lijar la superficie con papel de lija P180-P220 y volver a limpiar. Si está imprimado, lijar con papel de lija P400-P600 y volver a limpiar. Si la pintura está bien curada, lije la superficie con papel de lija P800-P1000 y vuelva a limpiar. Agite bien la lata durante al menos 2 minutos antes de usar. Siempre use gafas de seguridad y guantes antes de rociar. Utilice solo en exteriores o en un área bien ventilada.	
	Listo para usar	
	No es aplicable	
	2 - 3 capas rociadas a 15 - 25 cm de distancia del objeto.	con evaporación intermedia: 10 min a 20°C Manejable: 30 min a 20°C dependiendo del grosor de la película Tiempo final de secado al aire: 2 h a 20°C dependiendo del grosor de la película



Cumple la legislación COV

2004/42/IIB/e(840) 724: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(e)) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 724 g/li.

FICHA TÉCNICA

RAPTOR Rollbar & Chassis

Productos

	RRBGB/AL RAPTOR® Rollbar & Chassis Gloss Black RRBSB/AL RAPTOR® Rollbar & Chassis Satin Black
	20 - 30 µm 2 manos
	RAPTOR® Rollbar & Chassis puede ser recubierto antes de 4 horas, sin necesidad de lijar, después de esto esperar 24h para que la pintura cure y luego lijar con P800-P1000, desengrasar y volver a aplicar.
	Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla. No introduzca alfileres en el orificio. Si la boquilla se bloquea, retírela de la lata y sumérgala en diluyentes suaves antes de volver a colocarla.

Tratamiento de los residuos	Desechar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
-----------------------------	--

Observaciones

- Cobertura teórica de 1,2 m² por unidad, suponiendo una eficacia de transferencia del 100% con el grosor de película recomendado.
- Las latas de aerosol deben almacenarse durante 2 horas a temperatura ambiente antes de su uso. Para almacenamiento a largo plazo, manténgalas en un área seca y bien ventilada, y lejos de la luz solar directa y la escarcha. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 25°C, temperatura de aplicación recomendada: 20°C.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos brand. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos brand, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.