

RAPTOR®



RAPTOR Wheel Paint



DESCRIPCIÓN

Una pintura para llantas de calidad profesional, ideal para renovar y prolongar la vida útil de las llantas desgastadas o dañadas. La fórmula avanzada de la pintura para llantas RAPTOR Wheel Paint resiste temperaturas de hasta 120 °C y es 5 veces más resistente que las pinturas comunes*, para ofrecer una protección superior contra impactos, calor, impactos de piedras, polvo de frenos y corrosión. Es fácil de usar y se seca rápidamente para ofrecer un acabado atractivo y liso con una excelente adherencia que resiste la decoloración por el sol. Adecuado para usar en todo tipo de llantas de metal imprimadas, incluidas las de acero, aluminio y aleaciones.


CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor hasta 120°C
- Químicamente resistente a aceites y películas de tráfico
- Protege contra impactos de piedras y polvo de frenos.
- 5 veces más resistente que las pinturas comunes
- Secado rápido: se seca al tacto en 30 minutos.
- Boquilla antiobstrucciones: ideal para superficies 3D

FICHA TÉCNICA

RAPTOR Wheel Paint

Product preparation - application

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.	
	Limpiar y desengrasar. Cubra las zonas que sea necesario. Lijar la superficie con papel de lija P180-P220 y volver a limpiar. Si está imprimado, lijar con papel de lija P400-P600 y volver a limpiar. Si la pintura está bien curada, lije la superficie con papel de lija P800-P1000 y vuelva a limpiar. Imprima cualquier área de metal desnudo con RAPTOR Acid Etch Primer. Una vez seco, lijar con papel de lija P400-P600 y volver a limpiar. Para las piezas de plástico y las zonas difíciles de lijar, imprimir la superficie con RAPTOR Adhesion Promoter. Agite bien la lata durante al menos 2 minutos antes de usar. Siempre use gafas de seguridad y guantes antes de rociar. Utilice solo en exteriores o en un área bien ventilada.	
	Listo para usar	
	No es aplicable	
	2 - 3 capas rociadas a 15 - 25 cm de distancia del objeto.	con evaporación intermedia: 5 min - 10 min a 20°C Manejable: 30 min a 20°C dependiendo del grosor de la película

Cumple la legislación COV


2004/42/IIB/e(840) 746: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(e)) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 746 g/li.

FICHA TÉCNICA


RAPTOR Wheel Paint

Productos


RWPGB/AL RAPTOR® Wheel Paint Gloss Black
RWPSB/AL RAPTOR® Wheel Paint Satin Black
RWPSV/AL RAPTOR® Wheel Paint Silver



15 - 25 µm 2 manos



RAPTOR® Wheel Paint puede ser recubierto antes de 6 horas, Sin necesidad de lijar, después de este tiempo lije con P1000 y limpie a fondo antes de volver a aplicar la capa.



Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla. No introduzca alfileres en el orificio. Si la boquilla se bloquea, retírela de la lata y sumérjala en diluyentes suaves antes de volver a colocarla.

Tratamiento de los residuos

Desechar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Observaciones

- Cobertura teórica de 1 m² por unidad, suponiendo una eficacia de transferencia del 100% con el grosor de película recomendado.
- Las latas de aerosol deben almacenarse durante 2 horas a temperatura ambiente antes de su uso. Para almacenamiento a largo plazo, manténgalas en un área seca y bien ventilada, y lejos de la luz solar directa y la escarcha. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 25°C, temperatura de aplicación recomendada: 20°C.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos brand. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos brand, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.