RFLPG/AL
RAPTOR Flame Proof Primer Grey

DESCRIPTION

Un apprêt de qualité professionnelle à utiliser avant l'application de RAPTOR Flame Proof. Idéal pour une utilisation sur les collecteurs d'échappement, les tubes d'échappement, les systèmes d'échappement et d'autres zones nécessitant une protection contre une chaleur très élevée. L'apprêt ignifuge RAPTOR utilise une technologie céramique avancée qui résiste à des températures allant jusqu'à 1000 °C. Une fois complètement durci et utilisé en combinaison avec RAPTOR Flameproof, il offre une finition 5 fois plus résistante que les peintures ordinaires avec une protection supérieure contre la chaleur, l'huile et d'autres fluides automobiles. Il est facile à utiliser et sèche rapidement avec une excellente adhérence. Convient pour une utilisation sur tous les types de métaux, y compris l'acier, l'aluminium et les alliages.

CARACTERISTIQUES

- Résistant à la chaleur jusqu'à 1000 °C
- Technologie céramique avancée (intègre une technologie avancée de pigments résistants à la chaleur)
- Protection supérieure contre la chaleur, l'huile et les autres fluides automobiles
- Excellente adhérence – ne cloque pas, ne s'écaille pas, ne se fissure pas et ne pèle pas
- Buse spot anti-obstruction – idéale pour les surfaces 3D
- 5x plus résistant que les peintures ordinaires

Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE TECHNIQUE
RFLPG/AL
RAPTOR Flame Proof Primer Grey

Product preparation - application

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Nettoyer et dégraisser. Masquer les zones concernées si nécessaire.
Directement sur métal, acier nu, acier galvanisé, aluminium, titane, acier inoxydable, peinture durcie poncée au P180 et nettoyée.
Bien agiter la bombe pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants avant de pulvériser.
Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Prêt-à-l'emploi

Non applicable



2 - 3 couches pulvérisées à 15 - 25 cm de l'objet

avec désolvatation intermédiaire: 10 min à 20°C
Maniable: 30 min à 20°C selon la composition du film
Sandable: 1 h à 20°C selon la composition du film

Dégraisser au besoin avec du P500 ou du scotch, puis dégraisser, utiliser uniquement un dégraissant à base d'eau appliqué sur le chiffon pour éviter de tremper la surface

Conforme COV

2004/42/IIB/e(840) 719: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: e) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 719 g/l.

FICHE TECHNIQUE
RFLPG/AL
RAPTOR Flame Proof Primer Grey

Produits

	RAPTOR® Flame Proof Primer Grey
	25 - 35 µm 2 couches
	RAPTOR® Flame Proof Primer Grey peut être recouvert de lui-même en quelques 12 heures,without sanding, after this time abrade with P500, clean with waterbased degreaser then apply RAPTOR Flameproof colour coat or RAPTOR Flameproof Primer if substrate is showing through.type de ponçage
	Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse. Do not stick pins into the orifice. Si la buse est obstruée, retirez-la de la boîte et faites-la tremper dans un diluant doux avant de la remettre en place.
Traitement des déchets	Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Remarques

- Couverture théorique de 1 m² par unité, en supposant une efficacité de transfert de 100 % et à la construction de film indiquée.
- REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de laisser durcir entre l'apprêt, la couche de finition et la couche de vernis, mais cela est nécessaire après l'application du système complet.
- If you want to overcoat after curing the coating, abrade with P180 and touch up with primer if substrate is showing through.
- Les bombes aérosols doivent être conservées pendant 2 heures à température ambiante avant utilisation. Pour un stockage à long terme, conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Température de stockage recommandée 5 - 25 °C, température d'application recommandée 20 °C

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.