

# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



### MOTORHAUBE MIT RAPTOR LACKIEREN & SCHABLONE VERWENDEN



#### 1 RAPTOR AUFTRAGEN

Sprühen Sie das Fahrzeug in der Farbe und Struktur Ihrer Wahl.



#### 2 SCHABLONE LEGEN

Sobald die frische RAPTOR Schicht ausgehärtet ist, legen Sie die Schablone über den Bereich und drücken Sie sie fest nach unten.



#### 3 SCHABLONE LACKIEREN

Decken Sie den Rest des Autos ab. Lackieren Sie entsprechend Ihrer Schablone.



#### 4 VERDÜNNER HINZUFÜGEN, WENN BENÖTIGT

Um eine feine Struktur zu erzielen, verwenden Sie eine 1,6-mm-Spitze mit 20% verdünntem RAPTOR, verdünnt mit unserem schnellen Verdüner der Reihe System 20.



#### 5 TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie RAPTOR trocknen.



#### 6 ABDECKFOLIE ENTFERNEN

Abdeckfolie entfernen, nachdem RAPTOR ausgehärtet ist.



### HINWEISE:

WENN SIE EINE SCHABLONE AUF EINER ÄLTEREN RAPTOR SCHICHT VERWENDEN, ENTFETTEN SIE DEN BEREICH, BEVOR SIE DIE SCHABLONE AUFLEGEN. TRAGEN SIE DANN VOR DEM LACKIEREN VON RAPTOR 1-2 SCHICHTEN RAPTOR ADHESION PROMOTER / RAPTOR HAFTVERMITTLER AUF.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

[thomas.kensy@u-pol.com](mailto:thomas.kensy@u-pol.com)