

RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalny lakier, idealny do personalizacji i przedłużania żywotności zacisków hamulcowych. RAPTOR Zabezpieczenie Zacisków zawiera żywice ceramiczne, które są odporne na temperatury do 500°C.

- Odporność na działanie temperatur do 500°C
- Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe po utwardzeniu

Produkt	Kod zamówienia	Pojemność	Termin przydatności
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZERWONY	RCERR/AL	Aerozol 400 ml	2 lata
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZARNA SATYNA	RCESB/AL	Aerozol 400 ml	

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni



Podłoże

- Stal
- Aluminium
- Stal galwanizowana (ocynkowana)
- W pełni utwardzona powłoka lakiernicza
- Stal nierdzewna

Odtłuszczacz

Obróbka

- P180-240 przed aplikacją
- P400-P600 na zagruntowanych powierzchniach
- P800-P1000 dla utwardzonej powłoki lakierniczej

JAK UŻYWAĆ:

1. Usuń rdzę, wyczyść i odtłuść. Zamaskuj wymagane obszary.
 2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-240 i ponownie wyczyść.
Jeśli jest zagruntowana, przeszlifuj papierem ściernym P400-P600 i ponownie wyczyść.
 3. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty.
Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C
 4. Przed rozpoczęciem natrysku zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
 5. Nałóż 2-4 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy.
- UWAGA:** Dysza punktowa zastosowana w aerozolu powoduje skumulowany ładunek wyjściowy podczas aplikacji. Dostosuj odległość aerozolu od malowanego elementu, tak aby uzyskać jednolitą powłokę.
6. Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aerozol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko gaz (ok. 5 sekund).
 7. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Gotowość do montażu po 2 godzinach. Odczekaj, co najmniej 5 godzin przed użyciem.
 8. Utwardź powłokę:
Na pojeździe, ciepło generowane przez hamowanie zapewni pełne utwardzenie.
Poza pojazdem, wygrzewaj w temperaturze 100°C przez 1 godzinę.



Czyszczenie dyszy
przez ok. 5 sekund

Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Aplikacja



Temperatura otoczenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie warstwy w temp. 20°C	5-10 minut
Suchość w dotyku w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–4

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 2 godzin. Jeśli pozostawiono do wyschnięcia na dłużej niż 2 godziny, odczekaj 24 godziny na utwardzenie lakieru, a następnie przeszlifuj papierem ściernym P800-P1000, odtłuść i nałóż ponownie.

UWAGA: Jeśli chcesz pokryć powłokę po jej utwardzeniu, przeszlifuj ją za pomocą papieru ściernego P800-P1000, odtłuść i uzupełnij, jeśli prześwituje podłoże.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Czerwony, czarny

RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku. Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania 15–25 °C

Produkty powiązane



Produkt	Kod zamówienia	Pojemność
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZERWONY	RCERR/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZARNA SATYNA	RCESB/AL	Aerozol 400 ml