

RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalnej jakości emalia, idealna do personalizacji i przedłużania żywotności zacisków hamulcowych. RAPTOR Zabezpieczenie zacisków zawiera żywice ceramiczne, które są odporne na temperatury do 500°C.

- Odporność na działanie temperatur do 500°C
- Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe po utwardzeniu

Produkt	Kod zamówienia	Format	Trwałość
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZERWONY	RCERR/AL	Aerozol 400 ml	2 lata
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZARNA SATYNA	RCESB/AL	Aerozol 400 ml	

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni



Podłoże

- Niepokryta stal
- Aluminium
- Blachy ocynkowane i powlekane cynkiem
- W pełni utwardzona farba
- Stal nierdzewna

Odtłuszczacz

Ścieralność

- P180-P220 przed aplikacją
- P400-P600 na zagruntowanych powierzchniach
- P800-P1000 dla utwardzonej farby

JAK UŻYWAĆ:

1. Wyczyść i odtłuść. Zamaskuj wymagane obszary.
2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-P220 i ponownie wyczyść. Jeśli jest zagruntowana, przeszlifuj papierem ściernym P400-P600 i ponownie wyczyść.
3. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty.
4. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
5. Nałóż 2 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem obu warstw.
6. Aby wyczyścić – odwróć puszkę i rozpylaj do momentu, aż rozpylony zostanie tylko propelent.
8. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Gotowość do jazdy po 2 godzinach. Odczekaj co najmniej 5 godzin przed użyciem.
9. Utwardź powłokę:
Jeśli na pojeździe, ciepło generowane przez hamowanie zapewni pełne utwardzenie.
Jeśli poza pojazdem, wypiekaj w temperaturze 100°C przez 1 godzinę.

Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Nałożenie



Temperatura nałożenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie w temp. 20°C	10 minut
Bezpyłowość w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–3

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 2 godzin. Jeśli pozostawiono do wyschnięcia na dłużej niż 2 godziny, odczekaj 24 godziny na utwardzenie farby, a następnie przetrzyj GRIT P800-P1000, odtłuść i nałóż ponownie.

UWAGA: Jeśli chcesz pokryć powłokę po jej utwardzeniu, zeszlifuj ją za pomocą P800-P1000 i uzupełnij, jeśli prześwietluje podłoże.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Czerwony, czarny

Przechowywanie



Przed użyciem puszkę z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszkę i namocz w delikatnym rozcieńczalniku. Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania	15–25 °C
-------------------------------------	----------

Produkty powiązane	Produkt	Kod zamówienia	Format
--------------------	---------	----------------	--------

RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZERWONY
RAPTOR ZABEZPIECZENIE ZACISKÓW, AEROZOL - CZARNA SATYNA

RCERR/AL
RCESB/AL

Aerozol 400 ml