

RAPTOR PODKŁAD SZARY OGNIODOPORNY, AEROZOL

Wersja: 3.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalnej jakości podkład do stosowania przed nałożeniem produktu RAPTOR Lakier ognioodporny. Idealny do stosowania na kolektorach wydechowych, kolektorach, układach wydechowych i innych powierzchniach wymagających ochrony przed bardzo wysoką temperaturą. Podkład ognioodporny RAPTOR wykorzystuje zaawansowaną technologię ceramiczną, która wytrzymuje działanie temperatur do 1000 °C

- Okresowa odporność na działanie temperatury do 1000°C.
- Doskonała przyczepność
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe i popularne rozpuszczalniki po utwardzeniu

Produkt RAPTOR PODKŁAD SZARY OGNIODOPORNY, AEROZOL	Kod zamówienia RFLPG/AL	Format Aerozol 400 ml	Trwałość 2 lata
--	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się w etykiecie i w karcie charakterystyki.

Podłoże

- Niepokryta stal
- Aluminium
- Stal ocynkowana
- Stal nierdzewna
- Tytan

Odtłuszczacz

- Odtłuszczacz na bazie wody
- Alkohol izopropylowy 70/30

Nie używaj spirytusu mineralnego

Ścieralność

- P180-P220 przed aplikacją i na utwardzoną farbę
- Szlifowanie: P500 lub pad Scotch
- Piaskowanie: P500 po 12 godz.

JAK UŻYWAĆ:

1. Oczyszczyć i odtłuścić. Zamaskuj wymagane obszary.
2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-P220 i ponownie wyczyścić.
3. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty.
4. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
5. Nałóż 2 warstwy w odległości 25 cm od powierzchni, oczekując 10 minut między nałożeniem obu warstw.
6. Aby wyczyścić – odwróć puszkę i rozpylaj do momentu, aż rozpylony zostanie tylko propelent.
7. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Można nałożyć wierzchnią warstwę bezpośrednio po 30 minutach lub pozostawić podkład ognioodporny do wyschnięcia na 1 godzinę, wyszlifować i odtłuścić. Używać tylko odtłuszczacza na bazie wody nałożonego na szmatkę, aby zapobiec zamoczeniu powierzchni.
8. Nałóż kolorowy podkład ognioodporny RAPTOR na warstwę nawierzchniową i opcjonalnie wykończ produktem RAPTOR Lakier bezbarwny satyna ognioodporny.
9. Po nałożeniu wszystkich warstw pozostaw je do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny (zalecane jest suszenie przez noc), aby zapewnić odparowanie rozpuszczalników z warstwy. Następnie postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać pełne utwardzenie:
Jeśli w pojeździe, pozostaw na biegu jałowym przez co najmniej 30 minut. Poczekaj, aż ostygnie i włącz do pracy w normalnych warunkach przez co najmniej 30 minut.
Jeśli poza pojazdem, wypiekaj w temperaturze 150°C przez 1 godzinę.

Przygotowanie powierzchni



Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Nałożenie



Temperatura nałożenia	20°C
Odległość od powierzchni	25 cm
Odparowywanie w temp. 20°C	10 minut
Bezpyłowość w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2-3

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 12 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 12 godzin, przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości 500, wyczyść odtłuszczaczem na bazie wody, a następnie nałóż produkt RAPTOR Podkład kolorowy ognioodporny lub RAPTOR Podkład ognioodporny, jeśli podłoże prześwietuje.

UWAGA: Nie ma potrzeby utwardzania między podkładem a warstwą nawierzchniową, ale jest to konieczne po nałożeniu pełnego systemu.
Jeśli chcesz pokryć powłokę po utwardzeniu, przetrzyj ją P180 i uzupełnij podkładem, jeśli podłoże prześwietuje.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Szary

RAPTOR PODKŁAD SZARY OGNIODPORNY, AEROZOL

Wersja: 3.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.

Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania 15–25 °C

Produkty powiązane



Produkt

RAPTOR PODKŁAD SZARY OGNIODPORNY, AEROZOL
RAPTOR LAKIER OGNIODPORNY, AEROZOL - CZARNY MAT
RAPTOR LAKIER OGNIODPORNY, AEROZOL - CZERWONY MATOWY
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY SATYNA OGNIODPORNY, AEROZOL

Kod zamówienia

RFLPG/AL
RFLFB/AL
RFLFR/AL
RFLSC/AL

Format

400 ml