

# RAPTOR LAKIER BEZBARWNY DO FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalnej jakości bezbarwny lakier do felg, idealny do odnawiania i przedłużania żywotności zużytych lub uszkodzonych felg. Zaawansowana formuła RAPTOR Ochrona felg jest odporna na działanie temperatur do 120°C i zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami, wysoką temperaturą, odpryskami kamieni, pyłem hamulcowym i korozją.

- Odporność na działanie temperatury do 120°C
- Doskonała przyczepność
- Profesjonalna jakość

**Produkt**  
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO FELG, AEROZOL

**Kod zamówienia**  
RWPGC/AL

**Format**  
Aerozol 400 ml

**Trwałość**  
2 lata

## INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE  
RECOMMENDATIONS  
REFER TO SDS

**WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem.** Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie powierzchni



#### Podłoże

- Wcześniej malowane powierzchnie

#### Odtłuszczacz

#### Ścieralność

- P800-P1000 dla oryginalnie malowanych powierzchni
- Wyszlifować w razie potrzeby w przypadku świeżo pomalowanych powierzchni wysuszonych zgodnie z instrukcjami
- Pad Scotch P800 po 6 godzinach

#### JAK UŻYWAĆ:

1. Oczyszczyć i odtłuścić. Zamaskować wymagane obszary.
2. Przeszlifuj pomalowane powierzchnie papierem ściernym P800-P1000 i ponownie wyczyścić.
3. W razie potrzeby wysusz kolorową powłokę zgodnie z instrukcjami, w przypadku RAPTOR Ochrona felg 30 minut w temp. 20°C.
4. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty.
5. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
6. Nałóż 2 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekuj 5–10 minut między nałożeniem obu warstw.
7. Aby wyczyścić – odwróć puszkę i rozpylaj do momentu, aż rozpylony zostanie tylko propelent.
8. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.

### Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

### Nałożenie



**Temperatura nałożenia**  
20°C  
**Odległość od powierzchni**  
15–25 cm  
**Odparowanie w temperaturze 20°C**  
5–10 minut  
**Bezpyłowy w temp. 20°C**  
30 minut  
**Liczba warstw**  
2  
**Nakładanie wierzchniej warstwy**

Do 6 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia dłużej niż 6 godzin, przetrzyj padem Scotch P800-P1000 i najpierw wyczyść.

## DANE TECHNICZNE

### Właściwości fizyczne



**Wygląd**  
**Kolor**

Aerozol.  
Bezbarwny

# RAPTOR LAKIER BEZBARWNY DO FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.  
Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

**Zalecana temperatura przechowywania** 15–25°C

### Produkty powiązane



#### Produkt

RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNY POŁYSK  
RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNA SATYNA  
RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - SREBRNY  
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO FELG, AEROZOL

#### Kod

**zamówienia**  
RWPGB/AL  
RWPSB/AL  
RWPSV/AL  
RWPGC/AL

#### Format

Aerozol 400 ml  
Aerozol 400 ml  
Aerozol 400 ml  
Aerozol 400 ml