

RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalny lakier do felg, idealny do odnawiania i przedłużania żywotności zużytych lub uszkodzonych felg. Zaawansowana formuła RAPTOR Ochrona Felg jest odporna na działanie temperatur do 120°C i zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami, wysoką temperaturą, odpryskami kamieni, pyłem hamulcowym i korozją.

- Odporność na działanie temperatury do 120°C
- Doskonała przyczepność
- Profesjonalna jakość

Produkt	Kod zamówienia	Pojemność	Termin przydatności
RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNY POŁYSK	RWPGB/AL	Aerozol 400 ml	2 lata
RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNA SATYNA	RWPSB/AL	Aerozol 400 ml	2 lata
RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - SREBRNY	RWPSV/AL	Aerozol 400 ml	2 lata

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni



Podłoże	Odtłuszcacz	Obróbka
• RAPTOR Podkład wytrawiający do metali • RAPTOR Promotor przyczepności do tworzyw sztucznych		• P180-P240 przed aplikacją • P400-P600 dla powierzchni zagruntowanych wytrawianiem kwasem • Włóknina P800 po 6 godzinach

JAK UŻYWAĆ:

1. Usuń rdzę, wyczyść i odtłuść. Zamaskuj wymagane obszary.
 2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-P240 i ponownie wyczyść.
 3. Zagruntuj wszystkie obszary gołego metalu podkładem RAPTOR Acid Etch Primer. Po wyschnięciu przeszlifuj papierem ściernym P400-P600 i ponownie wyczyść.
 4. W przypadku części plastikowych i obszarów trudnych do szlifowania zagruntuj powierzchnię produktem RAPTOR Promotor Przyczepności.
 5. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty. Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C
 6. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
 7. Nałóż 2-3 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy.
- UWAGA:** Dysza punktowa zastosowana w aerozolu powoduje skumulowany ładunek wyjściowy podczas aplikacji. Dostosuj odległość aerozolu od malowanego elementu, tak aby uzyskać jednolitą powłokę.
8. Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aerozol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko gaz (ok. 5 sekund).
 9. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.



Czyszczenie dyszy przez ok. 5 sekund

Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Aplikacja



Temperatura otoczenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie warstwy w temp. 20°C	5–10 minut
Suchość w dotyku w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–3
Nakładanie wierzchniej warstwy	Do 6 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 6 godzin, zmatuj włókniną P800 i ponownie oczyść przed aplikacją.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Czarny, srebrny

RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH