

RAPTOR



RAPTOR Caliper Enamel



ОПИСАНИЕ

Профессиональная эмаль, идеально подходит для персонализации и продления срока службы тормозных суппортов. Эмаль для суппортов RAPTOR содержит керамические смолы, которые выдерживают температуру до 500°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, тормозной пыли, автомобильных жидкостей и коррозии. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Эмаль можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

СВОЙСТВА

- Термостойкость до 500°C
- Передовая керамическая технология
- Обеспечивает высокоглянцевую поверхность
- Превосходные антикоррозийные свойства
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для покрытия тормозных суппортов


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RAPTOR Caliper Enamel

Product preparation - application



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Очистите и обезжирьте поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены.

Можно наносить прямо на металл (чугун, голую сталь, алюминий, гальванику и оцинкованные листы, нержавеющую сталь) или на полностью затвердевшую краску.


Отшлифуйте поверхность абразивом P180-P220 и повторно очистите. Если поверхность загрунтована, отшлифуйте абразивом P400-P600 и повторно очистите. Если поверхность с затвердевшей краской, отшлифуйте абразивом P800-P1000 и повторно очистите.

Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.



Готов к нанесению.



Не применимо



2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности

с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C

Управляемый: 2 ч при 20°C в зависимости от толщины слоя

Окончательное время воздушной сушки: 5 ч *
См. примечания

Соответствует
VOC


2004/42/IIВ/е(840) 734: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория е) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 734 г/л..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


RAPTOR Caliper Enamel

Продукты

RCERR/AL RAPTOR® Caliper Enamel Real Red
RCESB/AL RAPTOR® Caliper Enamel Satin Black



15 - 25 µm 2 слоя



RAPTOR® Caliper Enamel может быть перекрыт в течение 2 часов, не шлифуя, после этого подождите 24 часа, чтобы краска затвердела, затем отшлифуйте с помощью P800-P1000, обезжирьте и нанесите повторно.



После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла.
Не вставляйте булавки в отверстие.
Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.

Утилизация отходов

Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- После нанесения всех слоев дайте высохнуть в течение как минимум 5 часов (рекомендуется сушка в течение ночи), чтобы растворители покинули пленку, а затем следуйте инструкциям для полного отверждения:
- - Если покрытие находится в транспортном средстве, тепло при торможении обеспечит его полное отверждение.
- - Если снято с транспортного средства, высушите при температуре 90°C в течение 1 часа.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.