

RAPTOR



REEPG/AL

RAPTOR Engine Enamel Primer Grey



ОПИСАНИЕ

Профессиональный грунт для использования перед нанесением Эмали для двигателя RAPTOR. Идеально подходит для использования на блоках двигателя и других поверхностях в моторном отсеке. При использовании в сочетании с Эмалью для двигателя RAPTOR обеспечивает покрытие, выдерживающее температуру до 300°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Прост в использовании и быстро высыхает, имеет превосходную адгезию. Подходит для использования на всех типах металлов, включая сталь, алюминий и сплавы.

СВОЙСТВА



- Термостойкость до 300°C
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

REEPG/AL

RAPTOR Engine Enamel Primer Grey

Product preparation - application 1K spraycan

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Очистите и обезжирьте поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Прямо на металл, отшлифованный P180 - P240 и тщательно очищенный Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.		
	Готов к нанесению.		
	Не применимо		
		2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 25 см от поверхности	с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C Sandable: 1 ч при 20°C
	P400 - P600		

Соответствует
VOC



2004/42/IIIB/е(840) 691: Ограничение Евросоюза по данному продкту (категория е) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 691 г/л..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

REEPG/AL

RAPTOR Engine Enamel Primer Grey

Продукты

	RAPTOR® Engine Enamel Primer Grey
	30 - 40 µm 2 слоя
	RAPTOR® Engine Enamel Primer Grey может быть перекрыт в течение 4 часов, не шлифуя, по истечении этого времени подождите 24 часа, пока грунт не высохнет полностью, затем отшлифуйте абразивом P180-P220, обезжирьте и заново нанесите Грунт для эмали для двигателя RAPTOR перед окрашиванием.
	После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла . Не вставляйте булавки в отверстие. Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.
Утилизация отходов	Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 1 м² на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C
- ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости в отверждении между грунтом, основным покрытием и лаком, но это необходимо после нанесения всей системы.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.