

RAPTOR®



RAPTOR Flame Proof



ОПИСАНИЕ


Профессиональная огнестойкая краска, идеально подходит для использования на выпускных коллекторах, выхлопных системах и других поверхностях, требующих защиты от очень высоких температур. Основой Огнестойкой краски RAPTOR является передовая керамическая технология и термостойкие пигменты, которые выдерживают температуру до 1000°C и в 5 раз прочнее обычных красок. После полного отверждения обеспечивает превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлов, включая сталь и сплавы.

СВОЙСТВА

- Термостойкость до 1000°C
- Передовая керамическая технология (включает передовую технологию термостойких пигментов)
- Превосходная защита от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей
- В 5 раз прочнее обычных красок



RAPTOR Flame Proof

Product preparation - application

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.	
	Очистите и обезжирьте поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Голая сталь*, оцинкованная сталь*, алюминий*, титан*, нержавеющая сталь*, отвердевшая краска, отшлифованные с помощью абразива Р180 и очищенные. *Можно наносить прямо на металл. Для достижения максимальных характеристик (адгезия, термостойкость...) Огнестойкий грунт RAPTOR следует наносить перед нанесением Огнестойкой краски RAPTOR. Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.	
	Готов к нанесению.	
	Не применимо	
	2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности	с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C Управляемый: 30 мин при 20°C в зависимости от толщины слоя Окончательное время воздушной сушки: 4 ч * См. примечания
Соответствует VOC	2004/42/IIIB/е(840) 721: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория е) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 721 г/л..	

RAPTOR Flame Proof

Продукты

RFLFB/AL RAPTOR® Flame Proof Flat Black RFLFR/AL RAPTOR® Flame Proof Flat Red	
	25 - 45 µm 2 слоя
	RAPTOR® Flame Proof может быть перекрыт в течение 12 часов, не шлифуя, по истечении этого времени отшлифуйте абразивом P500 или Scotch pad, затем обезжирьте, используйте только обезжириватель на водной основе, нанесенный на ткань, чтобы избежать намокания поверхности. Можно напрямую покрыть Огнестойким сатиновым лаком RAPTOR через 30 минут или дать высохнуть в течение 1 часа, затем отшлифовать и обезжирить обезжиривателем на водной основе.
	После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла . Не вставляйте булавки в отверстие. Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.
Утилизация отходов	Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 1 м² на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- После нанесения всех слоев дайте высохнуть в течение как минимум 4 часов (рекомендуется сушка в течение ночи), чтобы растворители покинули пленку, а затем следуйте инструкциям для полного отверждения:
- - Если на транспортном средстве, запустите на холостом ходу не менее 30 минут. Дайте остыть и снова запустите в нормальных условиях не менее 30 минут.
- - Если снято с транспортного средства, высушите при температуре 150°C в течение 1 часа.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдерживать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RAPTOR Flame Proof

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.