

RAPTOR



RFLPG/AL

RAPTOR Flame Proof Primer Grey



ОПИСАНИЕ

Профессиональный грунт для использования перед нанесением Огнестойкой краски RAPTOR. Идеально подходит для использования на выпускных коллекторах, выхлопных системах и других поверхностях, требующих защиты от очень высоких температур. Основой Огнестойкого грунта RAPTOR является передовая керамическая технология, которая выдерживает температуру до 1000°C. После полного отверждения и при использовании в сочетании с Огнестойкой краской RAPTOR образует покрытие, которое в 5 раз прочнее обычных красок*, и обеспечивает превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Прост в использовании и быстро высыхает, имеет превосходную адгезию. Подходит для использования на всех типах металлов, включая сталь, алюминий и сплавы.

СВОЙСТВА


- Термостойкость до 1000°C
- Передовая керамическая технология (включает передовую технологию термостойких пигментов)
- Превосходная защита от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей
- В 5 раз прочнее обычных красок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RFLPG/AL

RAPTOR Flame Proof Primer Grey

Product preparation - application

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.	
	Очистите и обезжирьте поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Прямо на металл, голая сталь, оцинкованная сталь, алюминий, титан, нержавеющая сталь, затвердевшая краска, отшлифованные абразивом Р180 и очищенные. Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.	
	Готов к нанесению.	
	Не применимо	
	2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности	с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C Управляемый: 30 мин при 20°C в зависимости от толщины слоя Sandable: 1 ч при 20°C в зависимости от толщины слоя
	Слегка отшлифовать поверхность по мере необходимости с помощью Р500, затем обезжирить, используя только обезжириватель на водной основе, нанесенный на ткань, чтобы избежать намокания поверхности.	

Соответствует
VOC



2004/42/IIIB/e(840) 719: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория e) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 719 г/л..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RFLPG/AL

RAPTOR Flame Proof Primer Grey

Продукты

RAPTOR® Flame Proof Primer Grey	
	25 - 35 µm 2 слоя
	RAPTOR® Flame Proof Primer Grey может быть перекрыт в течение 12 часов, не шлифуя, после этого отшлифуйте поверхность абразивом P500, очистите обезжиривателем на водной основе, затем нанесите Огнестойкую краску RAPTOR или Огнестойкий грунт RAPTOR, если субстрат проступает.
	После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла . Не вставляйте булавки в отверстие. Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.
Утилизация отходов	Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 1 м² на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости в отверждении между грунтом, основным покрытием и лаком, но это необходимо после нанесения всей системы.
- If you want to overcoat after curing the coating, abrade with P180 and touch up with primer if substrate is showing through.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.