

RAPTOR®



RFLSC/AL

RAPTOR Flame Proof Satin Clear



ОПИСАНИЕ

Профессиональный огнестойкий лак, идеально подходит для использования на поверхностях, окрашенных Огнестойкой краской RAPTOR, таких как выпускные коллекторы, выхлопные системы и другие поверхности, требующие защиты от очень высоких температур. Основой Огнестойкого лака RAPTOR является передовая керамическая технология и термостойкие пигменты, которые выдерживают температуру до 1000°C и в 5 раз прочнее обычных лаков. После полного отверждения обеспечивает превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Прост в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах окрашенных металлов, включая сталь и сплавы.

СВОЙСТВА


- Термостойкость до 1000°C
- Передовая керамическая технология (включает передовую технологию термостойких пигментов)
- Превосходная защита от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей
- В 5 раз прочнее обычных красок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RFLSC/AL

RAPTOR Flame Proof Satin Clear

Product preparation - application

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.	
	Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Отшлифуйте окрашенные поверхности абразивом P800-P1000 и очистите обезжиривателем на водной основе, протерев салфеткой. Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.	
	Готов к нанесению.	
	Не применимо	
	2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности	с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C Управляемый: 30 мин при 20°C в зависимости от толщины слоя Окончательное время воздушной сушки: 4 ч * См. примечания



Соответствует VOC	2004/42/IB/e(840) 734: Ограничение Евросоюза по данному продкту (категория e) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 734 г/л..
-------------------	---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RFLSC/AL

RAPTOR Flame Proof Satin Clear

Продукты

RAPTOR® Flame Proof Satin Clear	
	15 - 25 µm 2 слоя
	RAPTOR® Flame Proof Satin Clear может быть перекрыт в течение 12 часов, не шлифуя, по истечении этого времени отшлифуйте поверхность абразивом P1000, очистите обезжиривателем на водной основе, затем нанесите повторно.
	После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла . Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе. Не вставляйте булавки в отверстие.
Утилизация отходов	Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 1.6 м² на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- После нанесения всех слоев дайте высохнуть в течение как минимум 4 часов (рекомендуется сушка в течение ночи), чтобы растворители покинули пленку, а затем следуйте инструкциям для полного отверждения:
- - Если снято с транспортного средства, высушите при температуре 150°C в течение 1 часа.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.