

RAPTOR®



RAPTOR Rollbar & Chassis



ОПИСАНИЕ


Профессиональная краска, идеально подходит для использования на ролл-бар и шасси или любой автомобильной поверхности, которая нуждается в дополнительной защите от ударов, истирания, УФ-излучения, коррозии и повреждения водой. Усовершенствованная формула Краски для ролл-бар и шасси RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных красок. Быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией и устойчивостью к выцветанию на солнце. Краску можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

СВОЙСТВА

- Термостойкость до 120°C
- Превосходная устойчивость к УФ-излучению – устойчива к выцветанию на солнце
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – обеспечивает гладкую поверхность на больших площадях

RAPTOR Rollbar & Chassis



Product preparation - application

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.	
	Очистите и обезжирьте поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Можно наносить прямо на металл (голую сталь, алюминий, гальванику и оцинкованные листы, нержавеющую сталь) или на полностью затвердевшую краску. Отшлифуйте поверхность абразивом P180-P220 и повторно очистите. Если поверхность загрунтована, отшлифуйте абразивом P400-P600 и повторно очистите. Если поверхность с затвердевшей краской, отшлифуйте абразивом P800-P1000 и повторно очистите. Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением. Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.	
	Готов к нанесению.	
	Не применимо	
	2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности	с промежуточной межслойной выдержкой: 10 мин при 20°C Управляемый: 30 мин при 20°C в зависимости от толщины слоя Окончательное время воздушной сушки: 2 ч при 20°C в зависимости от толщины слоя
Соответствует VOC	2004/42/IIIB/е(840) 724: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория е) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 724 г/л..	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RAPTOR Rollbar & Chassis

Продукты

	RRBGB/AL RAPTOR® Rollbar & Chassis Gloss Black RRBSB/AL RAPTOR® Rollbar & Chassis Satin Black
	20 - 30 µm 2 слоя
	RAPTOR® Rollbar & Chassis может быть перекрыт в течение 4 часов, не шлифуя, после этого подождите 24 часа, чтобы краска затвердела, затем отшлифуйте с помощью P800-P1000, обезжирьте и нанесите повторно.
	После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла . Не вставляйте булавки в отверстие. Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.
Утилизация отходов	Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 1.2 м² на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.