

# RAPTOR®



## RWPGC/AL

# RAPTOR Wheel Paint Clearcoat



## ОПИСАНИЕ

Профессиональный лак для дисков, идеально подходит для обновления и продления срока службы изношенных или поврежденных дисков. Усовершенствованная формула Лака для дисков RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных лаков, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, щебня, тормозной пыли и коррозии. Прост в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией. Подходит для использования на всех типах окрашенных дисков. Перед нанесением Лака для дисков RAPTOR убедитесь, что окрашенные поверхности сухие на отлип.

## СВОЙСТВА

- Термостойкость до 120°C
- Химическая устойчивость к маслам и другим автомобильным жидкостям
- Защищает от щебня и тормозной пыли
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## RWPGC/AL

### RAPTOR Wheel Paint Clearcoat

#### Product preparation - application



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены.

Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.

Отшлифуйте окрашенные поверхности абразивом P800-P1000 и очистите обезжиривателем на водной основе, протерев салфеткой.

Тщательно встряхните аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением.

Перед распылением всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.


Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.



Готов к нанесению.



Не применимо



2 - 3 распыляемые слои на расстоянии 15 - 25 см от поверхности

с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин - 10 мин при 20°C

Управляемый: 30 мин при 20°C в зависимости от толщины слоя

Окончательное время воздушной сушки: 1 ч при 20°C в зависимости от толщины слоя

Соответствует  
VOC

2004/42/IIIB/e(840) 676: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория e) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 676 г/л..

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## RWPGC/AL


### RAPTOR Wheel Paint Clearcoat

#### Продукты


RAPTOR® Wheel Paint Clearcoat



15 - 25 µm 2 слоя



RAPTOR® Wheel Paint Clearcoat может быть перекрыт в течение 6 часов, не шлифуя, по истечении этого времени отшлифуйте поверхность абразивом P1000, очистите обезжиривателем на водной основе, затем нанесите повторно.



После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла .  
Если распылитель закупорен, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.  
Не вставляйте булавки в отверстие.

#### Утилизация отходов

Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.

#### Примечания

- Теоретическая площадь покрытия составляет 2.2 м<sup>2</sup> на единицу при условии 100% эффективности переноса при рекомендуемой толщине слоя.
- Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течение 2х часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Рекомендуемая температура хранения 5 - 25°C, рекомендуемая температура нанесения 20°C

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet).  
Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.